

Leg.	Legierungsbezeichnung nach DIN 1706		Zugfestigkeit R_m	Festigkeit	Besonderheiten
	numerisch	chemisch			
Z 410	ZP 5	GD - ZnAl4Cu1	280 - 350	gut	hohe Maßhaltigkeit, dünne Wandstärken
Zn Al27	ZA 27	GD - ZnAl27Cu2	405 - 440	gut	hohe Festigkeitswerte